

Materiaal

Acryl-copolymeer, oplosmiddelvrij.

Leveringsvorm

| | 1 liter blik | 5 liter blik |
|------------|--------------|--------------|
| kleur | 6 stuks/doos | 2 stuks/doos |
| kleurloos* | ME904315615 | ME904313914 |

*Wit bij aanbrengen.

Technische informatie

| Eigenschappen | Normen | Specificaties |
|------------------------|--------|---|
| Basis | | polyvinyl-acetaat |
| Systeem | | waterbasis (dispersie) |
| Brandgevaar | | n.v.t. |
| Vlampunt | | n.v.t. |
| Droogtijd | | 10 tot 40 minuten (afhankelijk zuiging/Rv) |
| Verbruik | | ca. 6-8 m ² per liter (afhankelijk ondergrond) |
| Houdbaarheid | | 12 maanden in ongeopende bus |
| Verwerkingstemperatuur | | -5°C tot max. +30°C |
| Opslagtemperatuur | | +5°C tot max. +30°C |
| Opslag | | droog, beschermen tegen vorst |

Vorbereitung

- De ondergrond dient droog, stof- en vetvrij te zijn.
- Beton- en cementslurrieresten verwijderen.
- Verfresten en impregneermiddel moeten van de ondergrond verwijderd worden.

Verwerking

- Gelijktijdig en zorgvuldig op de ondergrond aanbrengen.
- Indien noodzakelijk, oppervlakken die niet moeten worden voorbehandeld met plakband afplakken.
- De oppervlakte tegen stof, vochtigheid etc. beschermen.
- Verpakking altijd goed afgesloten bewaren.
- Hechting en droging is afhankelijk van de weersomstandigheden.
- Vooraf hechtproeven nemen is aanbevolen.

Reiniging

Spetters moeten direct worden verwijderd met water.
 Aangrenzende oppervlakken afplakken en beschermen.

Let op

- Verpakking altijd goed afgesloten bewaren.
- Hechting en droging is afhankelijk van de weersomstandigheden.
- Vooraf hechtproeven nemen is aanbevolen.
- Verdraagzaam met verf.

Veiligheidsaanbevelingen

Zie voor meer informatie het veiligheidsinformatieblad.



ME904

Butyl- & Bitumenprimer Eco

Wordt toegepast als voorbehandeling van bouwondergronden zoals metselwerk, hout, houtvezel platen, vloerplaten etc. bij de verwerking van illbruck butyl- en bitumenbanden.

Productvoordelen

- Optimaliseert de hechting
- Lichte versterking van het oppervlak
- Korte droogtijd
- Oplosmiddelvrij

ME904

Butyl- & Bitumenprimer Eco

illbruck
making it perfect.

Certificering



Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de CPG Europe organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



Tremco CPG Netherlands B.V.
Vlietskade 1032
4241 WC Arkel
Nederland
T: +31 (0)183 568019
F: +31 (0)183 568010

info-nl@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com