



SBR Oplegrubber ongewapend, belasting tot 5 N/mm²

SBR oplegrubber is geschikt om afgesloten van directe UV-straling te worden toegepast onder begane grond- en verdiepingsvloeren. Het materiaal is goed bestand tegen water, lucht en niet-agressieve vloeistoffen.

Leverbare dikten vanaf 1 mm tot 30 mm.

De gebruikte stroken moeten 20 mm smaller zijn dan het onderliggende oplegdeel.

In situaties waar hoge eisen gesteld worden aan de temperatuur-, weer-, licht- en ozonbestendigheid adviseren wij u type neopreen toe te passen.

NEOPREEN Oplegrubber-ongewapend, belasting tot 5 N/mm²

Neopreen oplegrubber kan door de goede weer- en ozonbestendigheid van het materiaal op bijna alle plaatsen worden toegepast waar een goede drukverdeling en opvang van horizontale verplaatsingen en hoekverdraaiingen gewenst is.

Leverbare dikten vanaf 1 mm tot 50 mm.

De gebruikte stroken moeten 20 mm smaller zijn dan het onderliggende oplegdeel.

Bij geconcentreerde oplegpunten met zeer hoge belastingen vormen elastomeer oplegblokken de oplossing.

EPDM Oplegrubber-ongewapend, belasting tot 5 N/mm²

EPDM oplegrubber kan door de goede weer- en ozonbestendigheid van het materiaal op bijna alle plaatsen worden toegepast waar een goede drukverdeling en opvang van horizontale verplaatsingen en hoekverdraaiingen gewenst is.

Leverbare dikten vanaf 1 mm tot 50 mm

De gebruikte stroken moeten 20 mm smaller zijn dan het onderliggende oplegdeel.

BBP B.V.
VLIETSKADE 9025
4241 WT ARKEL
bbp.bv@planet.nl