

Productblad Sabadrain



- Omschrijving** Sabadrain is een waterdichte en blijvend elastische afdichtingskit. Oplosmiddelvrij, standvast en (lucht) vocht-uithardend op basis van MS-Polymeer (1-componentig).
- Toepassingsgebieden** Sabadrain is geschikt voor het afdichten van voegen rondom RVS draingoten in sanitaire ruimtes.
- Voordelen**
- uitstekend te verwerken
 - geen blaasvorming
 - bevat geen siliconen, oplosmiddelen, isocyanaten of andere CMR stoffen
 - hoge eindsterkte
 - in staat temperatuurschokken op te vangen

Technische gegevens

Eigenschappen*	
Basis	MS-Polymeer, (lucht) vocht-uithardend
Dichtheid (EN 542)	≈ 1.390 kg/m ³
Open tijd (23 °C, 50% RV)	≈ 10 minuten
Verwerkingstemperatuur (min./max.)	+5 °C / +35 °C
Doorhardingssnelheid (23 °C, 50% RV)	≈ 4 mm/24 uur
Hardheid in Shore A (EN ISO 868)	≈ 55
Volumeverlies (EN ISO 10563)	< 5%
Modulus bij 100% rek (ISO 37/DIN 53504)	≈ 1,5 N/mm ²
Treksterkte (Fmax) (ISO 37/DIN 53504)	≈ 3.0 N/mm ²
Rek bij breuk (ISO 37/DIN 53504)	≈ 350%
Temperatuurbestendigheid (min./max.)	-40 °C / +100 °C
Kleuren (standaard)	voegengrijs
Verpakking	400 ml worst (verpakking bevat 12 stuks)
Houdbaarheid	15 maanden in ongeopende originele verpakking, indien beschermd tegen vocht en direct zonlicht
Opslagtemperatuur (min./max.)	+5 °C / +25 °C

* Getest volgens SABA Analyse Methode, tenzij anders vermeld.

- Certificaten & testrapporten**
- CE-markering op basis van EN 15651-3, Type XS2

- Apparatuur**
- Gebruik voor de verwerking van worsten een geschikte hand-, luchtdruk- of accuspuit.
- Voor advies en meer informatie over SABA applicatie apparatuur kunt u contact opnemen met onze customer service afdeling.

- Verwerking**
- Hechtoppervlak voorbereiding:** Hechtvlakken moeten vormvast, droog, homogeen en vrij zijn van vet, olie, stof en losse delen. De voegen dienen minimaal 8 mm breed en 10 mm diep zijn.
- Hechtoppervlak voorbehandeling:** Bepaal aan de hand van de SABA Voorbehandelingstabel Milieu & Infra welke cleaner en/of primer gebruikt moet worden. Vraag SABA om advies als u twijfelt of als uw ondergrond niet in de lijst voorkomt. Breng buiten de hechtvlakken tape aan om onnodig schoonmaakwerk te voorkomen.
- Aanbrengen:** De nozzle schuin en in de gewenste lengte afsnijden. Het materiaal

vervolgens vloeiend en aaneengesloten zonder luchtinsluiting aanbrengen.

Afwerking: Werk de massa af met in zeepwater gedrenkt gereedschap, gebruik uitsluitend neutrale en zuurvrije zeep, bijvoorbeeld Sabafinish. Verwijder het tape direct na het afwerken.

Uithardingsmechanisme: De snelheid van uitharding is afhankelijk van luchtvochtigheid en temperatuur. Bij hogere luchtvochtigheid/temperaturen verloopt de uitharding sneller, bij lagere luchtvochtigheid/temperaturen verloopt de uitharding trager.

Reiniging: Niet uitgehard materiaal kan van gereedschappen en apparatuur worden verwijderd met Sabaclean 22. Uitgehard materiaal dient mechanisch verwijderd te worden.

Veiligheidsaanbeveling

SABA hecht grote waarde aan een veilig gebruik van en een verantwoorde omgang met onze producten. Voor meer informatie over veiligheidsaspecten verwijzen wij u naar het desbetreffende SABA veiligheidsinformatieblad.

Contact

Onze customer service afdeling beantwoordt graag al uw vragen. Neem alstublieft contact op met uw lokale SABA kantoor.

SABA Dinxperlo BV, hoofdkantoor	T: +31 (0)315 65 89 99 E: sabadinxperlo@saba-adhesives.com
SABA Polska Sp. z o.o	T: +48 (0)61 66 45 125 E: sabapolska@saba-adhesives.com
SABA Vertrieb und Anwendung von Chemiewerkstoffen GmbH	T: +49 (0)2871 29 24 00 E: sababocholt@saba-adhesives.com

SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo • Postbus 3 NL-7090 AA Dinxperlo
T +31 (0)315 65 89 99 • F +31 (0)315 65 32 07 • Handelsregister Arnhem 09065419 • info@saba-adhesives.com • www.saba-adhesives.com

Onze adviezen en gebruiksvorschriften zijn gebaseerd op de huidige stand van de kennis en de techniek. Afnemers en gebruikers dienen onze producten zelf op de door hen gewenste toepassing en eisen te beoordelen. Wij zijn niet aansprakelijk indien onze producten worden toegepast zonder inachtneming van onze adviezen en/of gebruiksvorschriften. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, gebruiksaanwijzingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09065419 en zijn tevens te raadplegen op onze website www.saba-adhesives.com. Op uw verzoek zal een kopie van deze voorwaarden kosteloos aan u worden toegezonden. In de algemene voorwaarden is een beperking van de aansprakelijkheid van SABA Dinxperlo BV opgenomen, alsmede een rechtskeuze voor Nederlands recht en een forumkeuze voor de Nederlandse rechter. Eventuele geschillen die voortvloeien of verband houden met de aanvragen, gebruiksaanwijzingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten van SABA Dinxperlo BV dienen te worden voorgelegd aan de absoluut bevoegde rechter van de plaats van vestiging van SABA Dinxperlo BV.

Versienummer 2018/06/26, hiermee vervallen alle eerdere versies