

Prelasti EPDM stroken

Prelasti stroken	= ongewapende stroken op basis van EPDM, geleverd op rol
Dikten	= 0.6 mm – 0.75 mm – 1.00 mm – 1.20 mm (andere diktes op aanvraag)
Breedte	= in diverse maten leverbaar (van 10 cm tot en met 170 cm) Door ons voor u op maat gezaagd.
Lengte	= 25 m ₁
Lijm P100	= contactlijm op basis van polychloropreen (neopreen) (500 g/m ₂): 9 kg in blik (Lijm P100, kit T89 en primer: voor naadverbinding)

Eigenschap	Eenheid	Getalwaarde
Kromte langs zijde	mm/10 m	≤ 10
Volumieke massa	kg/m ₃	1180 ± 50
Areïeke massa (ter indicatie)	kg/m ₃	dikte 0.75: 0.88 dikte 1.00: 1.18 dikte 1.20: 1.4
Treksterkte (lengte- en breedte) (ASTM D412; UEAtc: ISO 37)	N/mm ₂	> 8
Rek bij breuk (lengte- en breedte) (ASTM D412; UEAtc: ISO 37)	%	> 400
Trekspanning bij 100% rek (ASTM D412; UEAtc: ISO 37)	N/mm ₃	≥ 2
Scheursterkte (ASTM D 642; UEAtc: ISO 34, methode Bb: hoekvormig proefstuk zonder kerf)	N/mm	≥ 20
Nageldoorscheursterkte (UEAtc § 5.4.1.)	N	≥ 100
Hardheid (Shore A) (ASTM D 2240)	—	58 ± 5
Lage temperatuur flexibiliteit (UEAtc § 5.4.2.)	°C	≤ -65
Dimensionele vervorming (UEAtc § 5.1.6.1.)	%	≤ 0.5