

SEAL-IT® 475 PU-FOAM HAND

Product

SEAL-IT® 475 PU-FOAM HAND is een hoogwaardig, isolatie- en montage PU slangetjesschuim. Specifiek voor afdichting van aansluitvoegen, naden, gaten, stel- en montageruimten, tussen bouw- en gevelelementen.

Toepassingen

- Specifiek voor het afdichten en opvullen van aansluitvoegen, naden, kieren en gaten in binnen- en buitengevels, spouwmuren, scheidingswanden, plafond-, vloer- en dakdelen.
- Stel- en montageruimten afdichten/opvullen langs prefab- en gevelelementen, zoals kozijnen.
- Aansluitingen afdichten tussen metaal, kunststof, hout, metselwerk, gips-, steen- en betondelen.
- Pijp- en leidingdoorvoeringen afdichten door gevels, wanden, muren, plafonds, daken en vloeren.
- Afdichten van diverse aansluitingen, naden, kieren en voegen in de houtskelet- en stucbouw.
- Onderling verlijmen/afdichten van isolatieplaten, constructiepanelen en plaatmaterialen.
- Aansluitingen afdichten in nokken, overstekken, schoorstenen, afvoerkanalen, dakkapellen enz.
- Holle ruimtes en gaten opvullen in wanden, muren, gevels, vloeren, plafonds en daken.

Eigenschappen

- Uitstekende hechtingseigenschappen op de meeste ondergronden.
- Snel uithardend, fijncellig, makkelijk verwerk- en snijdbaar, (H)CFK en CFC vrij PU-schuim.
- Eenvoudig, snel, schoon en efficiënt verwerkbaar m.b.v. meegeleverd slangetje
- Hoog vullend vermogen en volumeopbrengst.
- Hoog thermisch en akoestisch isolerend, reduceert warmteverlies en geluidsoverdracht.
- Veelzijdig binnen en buiten toepasbaar, isoleert, vult, dicht, lijmt en monteert.
- Uitstekend bestand tegen warme en koude omstandigheden, water en vele chemicaliën.
- Overschilderbaar en afwerkbaar met kit- en/of stuclaag na volledige doorharding.
- Emissiearm; VOC A+ gecertificeerd.
- Duurzaam weer-, water-, vocht- en verouderingsbestendig, verrot niet.

Standaard assortiment

| | |
|-------|-----------------|
| Kleur | 12 x 750ml bus |
| Crème | SI-475-0000-750 |

Overige verpakkingen op aanvraag.



SEAL-IT® 475 PU-FOAM HAND

Technische productgegevens

| EIGENSCHAP | NORM | SPECIFICATIE |
|---------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| Materiaalsoort | | POLYURETHAAN |
| Componenten | | 1K |
| Karakter | | High expansion, (H)CFK- en CFC-vrij |
| Brandklasse | DIN 4102-1 | B3 |
| Uitharding | | Vochtuithardend |
| Huidvorming | FEICA TM 1014 | 10 min, +23°C, 50% RV |
| Snijdbaar | FEICA TM 1005 | 45 min, +23°C, 50% RV |
| Volledige uitharding | | < 16 uur, bij voeg 3x5cm |
| Treksterkte (droog) | TM 1018 | >65kPa |
| Rek bij breuk (droog) | TM 1018 | 13% |
| Treksterkte (nat) | TM 1018 | >30kPa |
| Rek bij breuk (nat) | TM 1018 | 8% |
| Afschuifsterkte | 53422 | 93 kPa |
| Vervorming | TM 1004 | <2 % |
| Compressieweerstand | ISO 844 | >58 kPa |
| Uithardingskracht (vochtig) | TM 1009 | 1,5 kPa |
| Expansie | TM 1010 | <150% |
| Dichtheid in voeg 3x5cm | WGM106 | 21-25 kg/ m ³ |
| Akoestische isolatie | EN ISO 10140 | RST, W: 62 dB |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt | DIN 52612 | 38-32W /m ² K |
| Temperatuur bestendigheid | | -50°C tot +90°C (Uitgehard) |
| Wateropname | 53428 | 0,3 Vol. % |
| Verwerkingstemperatuur | | +5°C tot +30°C |
| Bus temperatuur bij gebruik | | +5°C tot +25°C (optimaal 20°C) |
| Schuimopbrengst per bus (750ml) | | 28m |
| Opbrengst per bus (750ml) | | 40 liter |



SEAL-IT® 475 PU-FOAM HAND

Applicatie condities

- Verwerkingstemperatuur (omgeving en ondergrond) tussen min. +5°C en max. +30°C.
- Op verdraagzame, draagkrachtige, zuivere, schone en vetvrije ondergronden.
- Ondergronden geheel ontdoen van losse bestanddelen, m.b.v. een geschikte borstel. Vette ondergronden geheel ontvetten m.b.v. SEAL-IT® 510 CLEANER
- Voor gebruik de bus minimaal 20x krachtig schudden.
- Ondergrond licht voor bevochtigen m.b.v. een plantensproeier.
- Schroefdraad van pistooladapter voor gebruik invetten met vaseline-, PTFE- en/of siliconespray, om verkleefing van de bus op het Pur-pistool te voorkomen.
- Nadat Pur-pistool op bus is geschroefd, is spuitsnelheid en volumeopbrengst regelbaar m.b.v. stelschroef achterzijde pistool voor een optimaal, economisch verbruik.
- Bij geen gebruik, de stelschroef op de achterzijde van het Pur-pistool dichtdraaien zodat het Pur-pistool niet meer geactiveerd kan worden.
- Bus altijd op het Pur-pistool laten zitten tot deze in zijn geheel is geleegd.
- Verwijder een lege bus door tijdens het eraf draaien, tegelijkertijd de pistooltrekker in te knijpen om het achtergebleven drijfgas te laten ontsnappen.
- Reinig het Pur-pistool grondig met behulp van Seal-it® 450 PUR CLEANER en plaats daarna, wanneer nodig, een volle bus terug op het Pur-pistool.
- Bij het niet en/of slecht functioneren van een Pur-pistool, Seal-it® 450 PUR CLEANER op het Pur-pistool plaatsen, enkele malen goed doorspuiten en ca. 15 min. grondig laten inwerken. Herhaal deze stappen 2x alvorens de bus Seal-it® 450 PUR CLEANER te verwijderen.
- Volledig uitgehard overtollig pурсchuim is makkelijk m.b.v. een mes of spaan af te snijden.



Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, koel en droog opslaan, tussen +5°C en +30°C.

Bus altijd rechtop opslaan. Maximaal 15 maanden houdbaar na productiedatum.

Beperkingen & aanbevelingen

SEAL-IT® 475 PU-FOAM HAND is ongeschikt voor onderwater toepassingen, i.c.m. PE, PP, PC, PMMA, PTFE, silicone, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden. Niet geschikt voor het vullen van grote afgesloten ruimten/gaten, waarbij onvoldoende luchtvochtigheid aanwezig is. Gebruik hiervoor een 2K PU-FOAM. Voegen breder en/of dieper als 4cm, in meerdere lagen aanbrengen. Wacht circa 15 tot 30 minuten tussen het aanbrengen van elke nieuwe laag en bevochtig de ondergrond licht voor. SEAL-IT® 475 PU-FOAM HAND is niet UV-bestendig. Niet mechanisch, thermisch en chemisch belasten voor volledige uitharding. Repareren met hetzelfde product. Naaste ondergronden beschermen, tegen overmatig aangebracht SEAL-IT® 475 PU-FOAM HAND, m.b.v. een geschikte COVER-IT® afdekkfolie. Test vooraf altijd de hechting en materiaalverdraagzaamheid.

Reinigen

Vers, niet uitgehard en/of overtollig materiaal verwijderen van ondergronden en gereedschappen m.b.v. SEAL-IT® 510 CLEANER. Handen/huid reinigen m.b.v. SEAL-IT® 515 ULTRA WIPES. Uitgehard materiaal is alleen mechanisch te verwijderen, m.b.v. het juiste gereedschap.

Connect Products B.V.

Duurzaamheidsring 220
4231 EX Meerkerk
Nederland

info@connectproducts.nl
+31 (0)183 731 400
www.connectproducts.nl

SEAL-IT® 475 PU-FOAM HAND

Veiligheid en gezondheid

Vermijd langdurig huidcontact. Bij contact van niet uitgehard materiaal in de ogen, deze direct met water uitspoelen en arts raadplegen. Draag veiligheidsbril, handschoenen en geschikte werkkleding. In goed geventileerde omstandigheden/ruimten verwerken. Niet roken en/of in de nabijheid van open vuur verwerken. SEAL-IT® 475 FOAM-HAND altijd op een veilige plek, buiten bereik van kinderen opslaan. Productveiligheidsblad is op verzoek beschikbaar.

Garantie en aansprakelijkheid

Connect Products B.V. garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

Certificeringen

DIN 4102-1: B3.
VOC-emissieklasse A+.

