

Product

Seal-it® 530 POXYFIX is een hoogwaardige, professionele en snel chemisch uithardende 2k. afdichtingskit, op basis van epoxy, specifiek voor het duurzaam afdichten en vastzetten van doucheputjes en als snel uithardende lijm voor lichte materiaalverlijming, welke chemisch uithardt en zich vormt tot een duurzaam permanent flexibel blijvende lijm en / of afdichtingskit.

Toepassingen

- Speciaal ontwikkeld voor het duurzaam afdichten van aansluitingen rondom doucheafvoeren (drains en putjes) in sanitaire ruimten en natte cellen.
- Snel uithardende en belastbare constructie- en / of montagelijm voor het verlijmen, bevestigen en monteren van vele materialen op diverse ondergronden, zoals verzinkt staal, RVS, zink, koper, lood, messing, aluminium, beton, (natuur)steen, keramiek, hout, glas, PVC, kunststoffen, polystyreen, ABS, composiet en meer.
- Ideaal voor lijmconstructies waar weinig en / of geen luchtvochtigheid aanwezig is.



Eigenschappen

- Ultra-snel chemisch uithardend 2-componenten Epoxy systeem.
- Duurzaam permanent flexibel blijvend.
- Uitstekende hechtingseigenschappen, bezit een breed hechtingspectrum.
- Uitermate slag-, slijt-, stoot- en watervast.
- Temperatuurbestendigheid van minimaal +5°C tot maximaal +120°C.
- Binnen 2 uur gebruiksklaar.
- Extreem hoog belastbaar, uiterst snelle krachtopbouw.
- Goed schuurbaar, na volledige uitharding.
- Thixotrop, goed standvermogen, zakt niet uit.
- Gemakkelijk verspuitbaar, met behulp van het Poxymix-pistool.

Standaard assortiment

Kleur	12 x 50ml duo-koker
RAL 7044	SI-530-7044-050

Overige kleuren en / of verpakking op aanvraag.

Technische productgegevens

Basis	EPOXY		
Mengverhouding	A:B	1:1	
Vaste stof gehalte	%	100	
Uithardingstijd	Min.	23°C/55%RV	5 - 10
Volumeverandering	%	ISO 10563	<1

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, koel en droog opslaan, tussen +5°C en +25°C, maximaal 12 maanden houdbaar, na productiedatum houdbaar.

Applicatie condities

- Verwerkingstemperatuur (omgeving en ondergrond) tussen +10°C en +40°C.
- Op draagkrachtige, verdraagzame, droge, zuivere, schone, vet- en stofvrije ondergronden.
- Ondergrond ontdoen van losse bestanddelen, met behulp van een geschikte borstel.
- Ondergronden goed ontvetten, met behulp van Seal-it® 510 CLEANER.
- Mengtuit op de duo-koker aanbrengen.
- Opentijd ca. 2 minuten.
- Poxyfix-pistool gebruiken, voor een juiste mengverhouding, van de A en B componenten.
- De eerste 10 cm niet gebruiken, alleen dan is een juiste mengverhouding te garanderen.
- Direct na applicatie glad en strak afwerken, met behulp van Seal-it® 550 Finish.



Reinigen

Vers- / niet uitgehard materiaal verwijderen op ondergronden en gereedschap met Seal-it® 510 CLEANER, handen / huid reinigen met Seal-it® 515 ULTRA WIPES. Uitgehard materiaal is alleen mechanisch te verwijderen.

Beperkingen & aanbevelingen

Ongeschikt voor continu waterbelasting, dilatatie- en beglazingsvoegen. Ongeschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden. Wij adviseren vooraf hechting, materiaal- en evt. verfverdraagzaamheid te testen.

Veiligheid & gezondheid

Langdurig huidcontact voorkomen. Als niet uitgehard materiaal in de ogen komt, deze goed met veel water uitspoelen en een arts raadplegen. Productveiligheidsinformatieblad is op verzoek beschikbaar.

Garantie & aansprakelijkheid

Connect Products BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.